

interiér



1.4. Omítkový systém na zdivo z dřvoementových desek (VELOX, DURISOL, LIGNOPOR)

1.4.6. Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

Skladba systému:


- ① Krycí nátěr **maxit**
- ② Základní penetrační nátěr **maxit**
- ③ Štuková omítka **maxit**
- ④ Jádrová omítka **maxit**
- ⑤ Dřvoementové desky

Skladby systému v XLS


[Stáhnout systém 1.4.6.1. s ip 370 v XLS souboru](#)

[Stáhnout systém 1.4.6.2. s ip 381 purcalc v XLS souboru](#)

[Stáhnout systém 1.4.6.3. s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru](#)



Technické listy výrobků



Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, únosný a bez prachu a uvolněných částí. Odbedňovací oleje a jiné separační prostředky vytvářející film odstranit. Zbytková vlhkost v betonu musí být menší než 3 %.

U větších ploch z tepelněizolačních desek v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po vyzrání omítky celoplošnou výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty **maxit multi** s vloženou armovací tkaninou **maxit MW Armierungsgewebe**.

Provedení omítky na staré podklady (při vrstvách větších než 20 mm):

Vždy nanášet ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou mezi vrstvami na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdíva, plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm a povrch zpracovat dle výše uvedených postupů.

U všech rohů otvorů a změn materiálů v podkladu provést vyztužení armovací tkaninou **maxit MW Armierungsgewebe** vloženou do horní třetiny omítky

Možnosti zpracování

1.4.6.1. Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem

maxit ip 370 + ip 305 purcalc

1.4.6.2. Vápenná omítka s pucolánem

a s jemně zrnitým štukovým povrchem **maxit ip 381 pluscalc + ip 305 purcalc**

1.4.6.3. Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem **maxit ip 382 purcalc + ip 305 purcalc**

Materiál lze zpracovat všemi běžnými omítačkami.

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:

Omítku nanést na podklad, plošně srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím trapézovou latí a oškrábat mřížovým škrabákem.

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být vložena celoplošně armovací tkanina.

Provedení jemně zrnité štukové omítky:

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky nebo vápenocementové a vápenné stěrky.

Štukovou omítku **maxit ip 305** plošně nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí uhladit plstěným nebo houbovým hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy maximálně 2 mm.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký čas vlhkou.

Nanášení dalších vrstev

Po vyschnutí cca 1–2 dny/1 mm tloušťky omítky je možné omítku natřít běžnými interiérovými barvami nebo nanést tenkovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální paropropustnost doporučujeme použít naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omítky (např. maxit kreasil 5030 vápenná barva).

Pokud omítka slouží jako podklad pod keramické obklady lepené do tenkého lože, musí být provedena jako jádrová a chráněna hydroizolační membránou na polymercementové, disperzní nebo reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí vyhlazovat nebo filcovat.

Před lepením obkladů ověřte, zda je omítka dostatečně vyschlá a vytvrdlá.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte se podrobnějšími informacemi, které naleznete v technických listech jednotlivých výrobků. Technické listy je možné stáhnout kliknutím na QR kód na úvodní straně systému nebo jej lze zobrazit

v mobilním zařízení naskenováním tištěného QR kódu.