



Popis produktu

maxit prim 1060 Haftgrund je bíle pigmentovaná adhezní penetrace bez rozpouštědel, plněná křemičitým pískem, odolná proti alkalickému prostředí, pro interiér i exteriér.

Oblast použití

Jako spojovací můstek plněný křemičitým pískem na hladké podklady před nanášením minerálních ušlechtilých omítek, stejně tak pastovitých omítek maxit silco A, maxit spectra A + I, maxit sil A+I a mozaikových omítek maxit mosaik. maxit prim 1060 nezabraňuje zbarvení od pronikajících příměsí z podkladu do následně nanášených ušlechtilých omítek. V těchto případech použít nátěr maxit prim 1010 Haftsperrgrund.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu a uvolněných částí a bez separačních vrstev např. odbedňovací oleje.

Zpracování / Použití

maxit prim 1060 Haftgrund ředit 10 - 15% vody a důkladně promíchat. Nanášet vydatně válcem z jehněčí srsti, štětkou nebo vhodným stříkacím zařízením a nechat vyschnout. Teplota podkladu i okolí musí být mezi +5°C a +30°C. Před nanášením následných vrstev se musí ověřit, že je plocha dostatečně vyschlá.

Doba pro vysychání je při 20° C a 65% rel. vlhkosti vzduchu ca. 12 hodin.

Jiné klimatické podmínky mohou dobu vysychání ovlivnit. Další údaje

Spotřeba materiálu

maxit prim 1060 Haftgrund se zpracovává zředěná 10-15% vody. Podle nasákavosti podkladu a zvoleném způsobu nanášení je spotřeba ca. 0,25 - 0,30 l/m²; 1 l = ca.1,4 kg.

Skutečnou spotřebu je nutné ověřit na konkrétním podkladu.

Všeobecná upozornění

V případě pochybností ohledně zpracování nebo u konstrukčních zvláštností si vyžádejte technické poradenství. Dále platí ustanovení aktuálních norem.

Dbejte bezpečnostních listů (aktuální bezpečnostní listy naleznete na www.franken-maxit.de, www.maxit-krölpa.de nebo www.maxit.cz). Ve ztvrdlém stavu je fyziologicky a ekologicky nezávadná.

Zvláštní upozornění

Nemíchat s materiály jiného druhu. Před zpracováním materiál dobře promíchat. Navazující stavební prvky dobře zakrýt resp. chránit proti postříkání. Pracovní nástroje, po použití, důkladně očistit vodou.

Kvalita

Použití osvědčených a nepřetržitě kontrolovaných surovin zaručuje trvale dobrou kvalitu. Nejmodernější výrobní zařízení zajišťují konstantní vlastnosti produktu.

Skladování

Chránit před mrazem. V originálně uzavřených nádobách skladovatelná minimálně 12 měsíců.

Likvidace

Nádoby bezzbytku vyprázdnit a předat k recyklaci.

Forma dodávky

Ve vědrech po 5 litrech, na paletě po 60 vědrech.

Ve vědrech po 15 litrech, na paletě po 24 vědrech.

Právní upozornění

Údaje v tomto listu jsou založeny na našich současných technických znalostech a zkušenostech. Nezprošťují zpracovatele, kvůli mnoha možným vlivům při zpracování a použití našich produktů, vlastních zkoušek a ověřování a představují pouze obecné pokyny a nemůže z nich být odvozeno právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnost pro konkrétní účel. Veškerá ochranná práva a stávající zákony a předpisy musí vždy dodržovat zpracovatel na vlastní zodpovědnost. Vydáním tohoto technického listu ztrácí veškerá předchozí vydání svou platnost.

Technická data

maxit prim 1060 Haftgrund	
Vnitřní použití	ano
Vnější použití	ano
Spotřeba	0,25 - 0,30 l/m ²
Barva	bílá
Doba vysychání	Doba pro vysychání je při normálních podmínkách (20° C a 65% rel. vlhkosti vzduchu) ca. 12 hodin. Jiné klimatické podmínky mohou dobu vysychání ovlivnit.
Teplota zpracování	+5°C až +30°C