

Pflegeanleitung/Reinigungskonzept



Material: maxit floor 4650 DuroColour
Farbige Sichtspachtelmasse

**Optik/
Oberfläche:** matt

Material: maxit floor 4650 DuroColour ist eine durchgefärbte, mineralische, zementgebundene, polymermodifizierte Sichtspachtelmasse. Das Produkt kann in zahlreichen Farben mit alkalibeständigen Pigmenten geliefert werden. maxit floor 4650 DuroColour kommt hauptsächlich in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden, wie Museen oder Ladengeschäften, zum Einsatz.

Eigenschaften: Maximale Schichtdicke 15 mm, Minimum 4 mm. Empfohlene Schichtdicke 6 – 8 mm. Abhängig von der Temperatur kann die Oberfläche nach 3 – 5 Stunden vorsichtig begangen werden. Fußverkehr vor der endgültigen Aushärtung ist nur mit Schuh-Schutzüberzug erlaubt. Vorsichtige Begehung kann nach 24 Stunden erlaubt werden. Die volle Belastbarkeit ist nach ca. 1 Woche bei normalen Temperaturen gegeben.

Oberfläche: Bei mineralischen Produkten wird das endgültige Erscheinungsbild im Wesentlichen durch die Baustellenbedingungen, Schichtdickenunterschiede der Spachtelmasse in der Fläche, ungleichmäßige Untergründe, leichte Schwankungen des Wasserbindemittelwertes und ganz wesentlich durch die Verarbeitungstechnik des Fachverlegers beeinflusst. Alle nachfolgenden Ausbesserungen können in Farbe und Oberfläche abweichen und sind zu vermeiden.

Oberflächenschutz: Zur Hydrophobierung der Oberfläche ist eine geeignete Einpflege aufzutragen. Eine Vorverdichtung der Oberfläche muss durch Padden erfolgen, um Verstrichungen zu minimieren. Blaues oder rotes Pad von 3 M mit mindestens 300 Umdrehungen/Minute.

Wichtige Hinweise: Fußverkehr vor der endgültigen Aushärtung ist nur mit Schuh-Schutzüberzug erlaubt. Vor dem Applizieren einer Einpflege muss der Untergrund ausgetrocknet sein. Dies ist bei maxit floor 4650 DuroColour nach 24 – 72 Stunden der Fall. Oberflächentemperatur während und unmittelbar nach der Verarbeitung > 10 °C. Weitere Informationen entnehmen Sie unseren jeweiligen technischen Merkblättern und Informationen.

Baufeinreinigung

Lösen Schmutz durch Staubsaugen entfernen (Wichtig: zum Saugen bitte Parkettdüse verwenden). Danach nochmals mit dem Lamello und Flortextüchern wischen (eventuell Tuch mit klarem Wasser ansprühen).

Anzahl der Arbeitsgänge

Die Anzahl der einzelnen Beschichtungen hängt von der Fläche und der Nutzung ab. Für den gewerblichen Bereich sind mindestens jeweils 2 Arbeitsgänge zum Porenfüllen und zur Schutzbehandlung vorzusehen. Es gilt prinzipiell: Je mehr Schichten, desto dauerhafter. Die Einhaltung der Trocknungszeit zwischen den Anstrichen ist zu beachten!

Verbrauch der Produkte für Ersteinpflege

Der Verbrauch nimmt mit zunehmender Anzahl der einzelnen Beschichtungen ab, beträgt pro Arbeitsgang ca. 40 g/m² zu Beginn und stellt sich zum Ende auf ca. 30 g/m² ein. Die Angaben gelten für ordnungsgemäß eingebautes maxit floor 4650 DuroColour. Nach 2 – 3 Tagen ist die Fläche vollständig ausgehärtet.

Grundbehandlung		Unterhaltsreinigung		Zwischenreinigung		Grundreinigung	
Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt	Methode	Produkt
Poren füllen Anstreichgerät	TASKI Jontec Technique Porenfüller 2 Arbeitsgänge						
Schutzbehand- lung durch Beschichten Anstreichgerät	TASKI Jontec Matt ◆ 100% mindestens 2 Arbeitsgänge	Feuchtwischen - TASKI lamello mit TASKI flortex Tuch Nasswischen - Mop System	TASKI Jontec 300 ◆ 0,5% TASKI*) Tensol ◆ 1,0%	Reinigung und Ergänzungs- anstrich - blauer Pad	TASKI Jontec Forward ◆ 2%	Nassscheuern u. Nasssaugen - blauer/grüner Pad	TASKI Jontec ProStrip ◆ 10% – 20%

◆ = Produktdosierung *) Verbesserung der Trittsicherheit, bei hohem Staubeintrag tägliche Reinigung.

Weitere Informationen finden Sie in den Methodenkarten, Produktinformationen, Pflegeanleitungen oder auf der Homepage: www.diverse.de
Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Diversey Kundenberater. Aus diesen Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.

maxit süd

Franken Maxit
Mauermörtel GmbH & Co.

Azendorf 63
95359 Kasendorf
GERMANY
Telefon: +49 9220/18 0
www.maxit.de

maxit nord

maxit Baustoffwerke GmbH

Brandensteiner Weg 1
07387 Kröpa
GERMANY
Telefon: +49 3647/433 0
www.maxit.de

Stand 07.2022