



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- |  |  |
|--|--|
| 1 tragfähiges Mauerwerk mit Altputz  | 5 Grundierung mit maxit prim eco 1170  |
| 2 Haftmörtel mit maxit eco 70, Auftrag 60-70 %<br>deckend bei glatten und schwach saugenden<br>Untergrund volldeckend,<br>Oberfläche mit Straßenbesen waagrecht aufräuen | 6 Armierungslage mit maxit eco 73 (ca. 6 mm)<br>mit der Einlage einer Armierungsgewebe 8 x 8         |
| 3 maxit eco Abzugsleiste   | 8 Auftrag maxit prim 1060/1060 E<br>als Edelputzhaftgrund, dünnschichtiger<br>mineralischer Oberputz |
| 4 Spritzbare Dämmung maxit eco 72<br>50 - 100 mm Auftragsdicke, ab 100 bis 150 mm<br>Putzträger bzw. Verdübelung durch die Armie-<br>rungsschicht                        | 7 Farbanstrich, z.B. maxit Solarfarbe,<br>bei HBZ < 30 maxit intens                                  |