



Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 tragfähiges Mauerwerk mit Altputz</p> <p>2 Haftmörtel mit maxit eco 70, Auftrag 60-70 % deckend bei glatten und schwach saugenden Untergrund volldeckend, Oberfläche mit Straßenbesen waagrecht aufrauen</p> <p>3 Spritzbare Dämmung maxit eco 72 20 - 100 mm Auftragsdicke, ab 100 bis 150 mm Putzträger bzw. Verdübelung durch die Armierungsschicht</p> <p>4 Grundierung mit maxit prim eco 1170</p> <p>5 Armierungslage mit maxit eco 73 (ca. 6 mm) mit der Einlage einer Armierungsgewebe 8 x 8</p> | <p>6 Auftrag maxit prim 1060/1060 L als Edelputzhaftgrund, Oberputz mineralisch z.B. maxit ip color (2-5 mm ) maxit ip 220 star, maxit ip 260 star, maxit ip artista</p> <p>7 Farbanstrich, z.B. maxit Solarfarbe, bei HBZ &lt; 30 maxit intens</p> <p>8 maxit PVC-Sockelabschlussprofil variabel</p> <p>9 Bauwerksabdichtung nach DIN 18533</p> <p>10 Putzabdichtung maxit FAF 1 K Außendicht nach DIN 18533</p> <p>11 maxit san Schutz- und Drainagematte, Schutzschicht nach DIN 18533</p> |
|---|---|