

Minimale Standzeiten von Außenputzen vor Beschichtung mit Anstrichen bzw. Anstrichsystemen

Untergrund	Beschichtung mit maxit					
	Dispersionsfarbe A 7060	Silikatfarbe A 7020	Egalisationsfarbe A 7050	Siliconharzfarbe A 7030	Solarfarbe A Solaren	intens A 7070
neue mineralische pulverförmige Edelputze (z.B. maxit ip color plus, maxit ip 44, maxit star 220)	3 Tage zweimalig	14 Tage zweimalig	3 Tage einmalig bzw. zweimalig	3 Tage zweimalig, 3 Tage Hydrogrund und einmalig, 14 Tage einmalig	3 Tage zweimalig	14 Tage zweimalig
neuer Siliconharzputz (z. B. maxit Silco A 9030)	n.e	n.e	n.e	3 Tage einmalig bzw. zweimalig	3 Tage zweimalig	3 Tage zweimalig
neuer Silikatputz (z. B. maxit Sil A 9020)	n.e	3 Tage einmalig bzw. zweimalig	n.e	5 Tage einmalig, bzw. zweimalig	5 Tage einmalig, bzw. zweimalig	n.e
neuer Kunstharzputz z.B. maxit Spectra A 9040	3 Tage einmalig bzw. zweimalig	–	–	3 Tage einmalig bzw. zweimalig	3 Tage einmalig bzw. zweimalig	3 Tage einmalig bzw. zweimalig
neuer Solarputz A	n.e	n.e	n.e	n.e	3 Tage einmalig bzw. zweimalig	3 Tage einmalig bzw. zweimalig
die Materialverträglichkeit ist fachkundig zu prüfen für:						
alte tragfähige Anstriche	grundieren ggf. zweimal					
alte tragfähige Putze						

Mineralische Putze müssen nach der Mindeststandzeit fleckenfrei abgetrocknet sein.

Bei intensiven Farbtönen ist generell ein zweimaliger Anstrich auszuführen!

Bei Farbtönen mit einem HBZ kleiner 40 ist bei min. Oberputzen vor dem Farbauftrag eine Grundierung vorzunehmen um das Risiko von Kalkausblühungen zu vermindern.

n.e = nicht empfehlenswert